



FICHA TÉCNICA

LAMINAÇÕES ESPECIAIS

ESTRUTURA

ARsec Plata

ARSEC PLATA-LA-G58S

LADO DE IMPRESSÃO:

DESCRIÇÃO: : BOPP prata brilhante com camada interna destrutível, texto de segurança interno e revestimento de impressão.

Este produto possui um revestimento especial para facilitar a impressão, mas a qualidade deste é de responsabilidade do cliente, que deverá validar a referência mais adequada com seu fornecedor de tinta. É recomendável não tratar o filme com corona para evitar danos à sua estrutura.

USOS OU APLICAÇÕES: produção de etiquetas de segurança do tipo VOID, que permitem comprovar manipulação e/ou violação. Compatível com vários sistemas de impressão, como transferência térmica, flexografia UV, à base de água e à base de solvente.

Propriedades	ARsec Plata	Unidade	Variação
Peso	87	g/m ²	± 10%
Calibre	66	-m	± 10%

Os critérios avaliados pela ARclad SA são apenas um guia geral, dada a diferença de substratos, bem como as condições variáveis e específicas. Portanto, recomendamos avaliar nossos produtos para suas aplicações específicas para garantir que eles funcionem corretamente de acordo com suas necessidades e condições.



FICHA TÉCNICA

ADESIVO:

LA - Multiuso

NATUREZA: Acrílico

CARACTERÍSTICAS: Material de alta aderência que apresenta boa estabilidade química e física.

USOS OU APLICAÇÕES: Ampla gama de substratos, incluindo aqueles com difícil adesão.

CÓDIGO: O

COMPORTAMENTO ADESIVO

Adesão à temperatura ambiente	(23 ± 2) ° C
apelo	E
artão	E
Ídrio	E
etal	E
polietileno e polipropileno	E
VC	E
rotas	N / D
Outros recursos	
faixa de temperatura de serviço	- 20°C a 70°C
Aplicação de faixa de temperatura	0°C a 40°C
Adesão inicial	B
união	B
balançabilidade	R
transparência	R
Vida Útil (Meses)	12
regulamento	Contato indireto da FDA
E:ExcelenteB:BemUM:RegularN / D:Não aplicável	

Propriedades adesivas	Valores típicos
enguia, 90/Aço, 20 min, base FTM 2, N	Revelar/Quebrar
ack, aço, base FTM 9, N	Revelar/Quebrar
ouvir, base FTM 8, H	Revelar/Quebrar
Força de liberação, base FTM 4gf	20 - 50

Os critérios avaliados pela ARclad SA são apenas um guia geral, dada a diferença de substratos, bem como as condições variáveis e específicas. Portanto, recomendamos avaliar nossos produtos para suas aplicações específicas para garantir que eles funcionem corretamente de acordo com suas necessidades e condições.



FICHA TÉCNICA

VOLTAR:

G58 - Papel Glassine de Silicone

CARACTERÍSTICAS: Papel tipo glassine (MG), supercalandrado, translúcido. Com excelentes propriedades mecânicas (resistência à tração e dureza).

TECNOLOGIA: sem solvente

USOS OU APLICAÇÕES: Excelente suporte durante processos de impressão rolo a rolo, corte e vinco e distribuição automática.

CÓDIGO: G58

Propriedades	G58	Unidade	Variação
Peso	58	g/m ²	± 3
Calibre	54	-m	± 4

Os critérios avaliados pela ARclad SA são apenas um guia geral, dada a diferença de substratos, bem como as condições variáveis e específicas. Portanto, recomendamos avaliar nossos produtos para suas aplicações específicas para garantir que eles funcionem corretamente de acordo com suas necessidades e condições.



FICHA TÉCNICA

ESTRUTURA DE APLICAÇÃO:

Desenvolvimento de etiquetas de segurança VOID que permitem a detecção de violações de produtos ou acesso restrito; Essa violação é evidente através do texto interno oculto em verde sobre fundo prateado. A pigmentação do adesivo permite que evidências sejam deixadas quando a etiqueta é removida. O suporte de silicone é excelente para processos de distribuição automática e manual.

Propriedades	ARSEC PLATA-LA-G58S	Unidade	Variação
Peso	171	g/m ²	± 10%
Calibre	144	-m	± 10%
Vida útil	12 meses		

Os critérios avaliados pela ARclad SA são apenas um guia geral, dada a diferença de substratos, bem como as condições variáveis e específicas. Portanto, recomendamos avaliar nossos produtos para suas aplicações específicas para garantir que eles funcionem corretamente de acordo com suas necessidades e condições.

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO

- Não retire os rolos da embalagem original até que estejam prontos para impressão, pois alterações na umidade relativa do ar podem causar perda ou aumento de tensão, deterioração do miolo interno e até mesmo perda de alinhamento da bobina.
- Armazene em local fresco e seco, mantenha o material longe de fontes de calor e ignição ou luz solar direta.
- Armazene e processe o material em condições estáveis de umidade e temperatura. As condições ideais são 23 ± 2 ° C e umidade relativa entre 50 e 55%.
- Ao usar um rolo parcialmente, devolva o excesso à embalagem original.
- Rolos de diferentes diâmetros externos devem ser empilhados em colunas separadas.
- Apoie os rolos em superfícies planas, em pilhas de no máximo 1 metro.
- Não apoie os rolos de lado (o eixo do núcleo deve ficar perpendicular ao chão), isso evitará deformações.

As informações contidas nesta ficha de dados são fornecidas para sua consideração, com base em nosso conhecimento e experiência; no entanto, não deve ser usado como recomendação para o uso desses produtos em nenhuma aplicação específica. AS PROPRIEDADES NESTA PÁGINA NÃO DEVEM SER INTERPRETADAS COMO UMA GARANTIA DE PROPRIEDADES DE DESEMPENHO.

Reservamo-nos o direito de modificar este documento sem aviso prévio.

Os critérios avaliados pela ARclad SA são apenas um guia geral, dada a diferença de substratos, bem como as condições variáveis e específicas. Portanto, recomendamos avaliar nossos produtos para suas aplicações específicas para garantir que eles funcionem corretamente de acordo com suas necessidades e condições.